101 PARENDUIT

RAGREAGE MURAL EN PATE
EPAISSEUR 0,3 A 4 MM

P R E P A R A T I O N   D E S   S U P P O R T S



LES "PLUS" PRODUIT

- Epaisseur 0,3 à 4 mm
- Pâte prenant la couleur du liant hydraulique après mélange
- Finition parfaitement lisse
- Excellente qualité de glisse à la mise en œuvre

PROPRIETES

Enduit de ragréage pelliculaire destiné au rattrapage de planimétrie et au débullage des voiles en béton. Il permet de réaliser un surfaçage des supports et d'éliminer les défauts d'aspect des cueillies, coutures de banche ou nids de gravier (ségrégation).Pâte à mélanger avec un liant ciment PORTLAND ou plâtre.

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs intérieurs et extérieurs en mélange ciment PORTLAND : 0,3 à 4 mm
- Murs et plafonds intérieurs en mélange plâtre:0,3 à 50 mm
- En mélange plâtre, bourrage des joints de pré dalle (respecter les dispositions du DTU 59-1paragraphe (6.5.6.9.1)

Supports admissibles

- Intérieur/Extérieur.

- Béton banché ; Voile de béton armé
- Sous face de dalle béton
- Panneaux de béton préfabriqués
- Béton de granulats d'argile expansée
- Enduit traditionnel

- Intérieur seulement

- Béton cellulaire avec primaire REVLANE REGULATEUR ou une solution 1/3 de **751 LANKOLATEX** + 2/3 d'eau
- Plâtre et carreaux de plâtre (en mélange plâtre)
- Carreaux de briques pour cloisons
- Anciens supports peints après préparation conformément aux spécifications du DTU 59.1

Revêtements associés

- Enduits de parement plastique
- Peintures insaponifiables
- Papiers peints
- Tissus
- Revêtements plastiques collés
- Enduits peintre
- Revêtements céramiques collés (colle en pâte) sur ragréage d'épaisseur minimale de 3 mm en intérieur uniquement

CARACTERISTIQUES

- **Composition** : résines synthétiques, charges minérales et adjuvants
- **Granulométrie** : 0,04 - 0,12 mm
- **Densité pâte** : 1,35 ± 0,05
- **PH** : 9 ± 0,5
- **D.P.U. en mélange ciment PORTLAND** : 1 à 2 heures en fonction de la température
- **D.P.U. en mélange plâtre** : 1/2 heure

*Adhérence (MPA) à 28 jours**

En épaisseur 1 mm

Support	béton
Mélange ciment PORTLAND	> 1
Mélange plâtre	> 1

*Valeurs de laboratoire données à titre indicatif



101 PARENDUIT

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dépoussiéré, exempt de toutes traces d'huile, de laitance, produit de cure, etc
- Les balèvres, coutures de banches et nids de cailloux d'épaisseur supérieure à 4 mm feront l'objet d'une préparation préalable.

Préparation du produit

- Mélanger 1 part de **101 PARENDUIT** avec 1 à 2 parts de ciment PORTLAND ou de plâtre jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeau.
- Tout apport d'eau est proscrit.
- D.P.U. : 1 à 2 heures en mélange ciment PORTLAND, 1/2 heures en mélange plâtre.

Application du produit

- La mise en œuvre s'effectue à l'aide d'une lisseuse inox ou d'une lame à enduire.
- Le surfaçage est obtenu en une ou plusieurs passes suivant l'état de finition recherché.
- Délai entre les passes : 3 à 4 heures à+ 20℃.
- Délai de recouvrement : 7 jours minimum, suivant épaisseur et conditions atmosphériques.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température limite d'utilisation : + 5℃ à + 35℃.
- Ne pas utiliser sur support ruisselant, gelé ou par temps de gel.
- En mélange ciment, ne pas appliquer sur support à base de plâtre.
- Après finition, et par forte chaleur, protéger le mortier de la dessiccation par humidification de la surface sans la délaver.
- Ne pas laisser le produit dans des conditions d'immersion permanente.
- Ne pas recouvrir de mortier à base de liant hydraulique.
- Pour plus d'informations consulter la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.parexlanko.com.



CONSOMMATION
(de la pâte pure)
0,6 à 0,8 kg / m²/mm

CONDITIONNEMENT
- Seau de 25 kg.

CONSERVATION
12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE
- RC Fabricant

Document de reference
- Procès verbal CEBTP
- Cahier des clauses techniques : SOCOTEC

Distribué par :



Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94
26400 Had Soualem B.P :111
Tél.:022 963 275/78 - Fax:022 963 362
E-mail : sodap@marbar.co.ma

DOCUMENTATION TECHNIQUE 2008

PAREXLANKO Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
ENDUITS-COLLES-MORTIERS
www.parexlanko.com